



ICP 915S

Descripción:

Empaquetadura mixta intertrenzada con filamentos de PTFE, combinados con filamentos de para-aramida "Twaron" impregnados con PTFE expandido y lubricante de rodaje en las esquinas.

Propiedades:

- Esta empaquetadura ofrece una alta resistencia a la extrusión, donde permite operar a altas velocidades.
- Empaquetadura mixta que combina las propiedades de la aramida y PTFE, obteniendo un producto excelente para altas presiones en bombas alternativas.
- Ofrece alta resistencia a la extrusión y a la abrasión donde es resistente a un amplio rango de productos químicos.



Parámetros físicos:

Aplicación:

- Adecuada para trabajos con fluidos abrasivos.
- Resistencia química y mecánica
- Recomendada para aplicaciones en bombas alternativas, agitadores y pulpers.

	P (bar / psi)	V (m / s)	T ^a ° C ° F		pH
	40 / 580	10	-100 °C +280 °C	-148 °F +536 °F	2 - 12
	200 / 2900	3			
	-	-			

Disponibilidad:

La empaquetadura **ICP 915** está disponible en los siguientes tamaños y pesos:

Sección	mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
	in	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gramo por metro	[g] / [m]	35	55	75	85	100	150	180	220	270	300	390	490	495	640	720	850
Longitud rollo	[m] / rollo	42	27	20	17	25	17	14	11	9	17	13	11	10	8	7	6
Peso Caja	Kg	1,5				2,5				5							

La información contenida en esta publicación y cedida al usuario, está basada en nuestra experiencia general, y se da de buena fe. Debido a factores, los cuales se escapan a nuestro conocimiento y control que afectan al uso de nuestros productos, no se da ninguna garantía a no ser que se trate de una homologación o por contrato. Las especificaciones de los límites de funcionamiento indicados en esta publicación, no son una indicación de que dichos valores puedan ser utilizados simultáneamente.