



ICP 917

Descripción:

Empaquetadura intertrenzada con filamentos de fibra para-aramida "Twaron", impregnada con PTFE y lubricante de rodaje.

Propiedades:

- Extrema resistencia mecánica a la abrasión y al desgaste
- Excelente resistencia de abrasión, temperatura y medios químicos.
- estabilidad dimensional.
- Para aplicaciones con agua, solventes, ácidos y químicos medios, gases, aceites.
- Alto coeficiente de dilatación.



Aplicación:

- Adecuados para uso en bombas centrífugas, bombas alternativas, mezcladores, etc. donde resiste los efectos abrasivos de los sólidos en suspensión y efectos de cizallamiento de fluidos viscosos.
- Se utiliza en la industria papelera, refinerías, minerías y aguas residuales.

Parámetros físicos:

	P (bar / psi)	V (m / s)	T ^a ° C ° F		pH
	50 / 725	15	-100 ° C +280 ° C	-148 ° F +536 ° F	3 - 12
	100 / 1450	3			
	350 / 5076	1.5			

Disponibilidad:

La empaquetadura **ICP 917** está disponible en los siguientes tamaños y pesos:

Sección	mm	4	5	6	6,4	8	10	11	12	12,7	14	16	18	19	20	22	25
	in	-	3/16"	-	1/4"	5/16"	3/8"	7/16"	-	1/2"	9/16"	5/8"	11/16"	3/4"	13/16"	7/8"	1"
Gramo por metro	[g] / [m]	20	35	50	60	90	140	170	200	225	275	360	455	500	560	680	875
Longitud rollo	[m] / rollo	75	42,8	30	25	27,8	17,9	14,7	12,5	11,1	18,2	13,9	11	10	8,9	7,4	5,7
Peso Caja	Kg	1,5				2,5				5							

La información contenida en esta publicación y cedida al usuario, está basada en nuestra experiencia general, y se da de buena fe. Debido a factores, los cuales se escapan a nuestro conocimiento y control que afectan al uso de nuestros productos, no se da ninguna garantía a no ser que se trate de una homologación o por contrato. Las especificaciones de los límites de funcionamiento indicados en esta publicación, no son una indicación de que dichos valores puedan ser utilizados simultáneamente.