

ICP B1100 BIO

DESCRIPCIÓN

Plancha compuesta de fibras minerales biosolubles, exentas de fibra cerámica.

*** (Exento de la clasificación como cancerígeno de acuerdo con la nota Q de la Normativa Europea 97/69/EC)*

CARACTERÍSTICAS

- Alta estabilidad térmica (hasta 1100°C)
- Alta estabilidad dimensional con baja contracción
- Baja conductividad térmica
- Resistencia al choque térmico
- Fácil de cortar
- Excelente resistencia a la flexión y compresión
- Químicamente resistente

APLICACIÓN

- Apoyo refractario
- Protección bobina en hornos de inducción
- Escudos térmicos
- Revestimiento de cámaras de combustión
- Revestimiento de gas caliente
- Secadores industriales

DISPONIBILIDAD

- Espesores (mm): 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 12 ($\pm 10\%$)
- Tamaño plancha (mm): 1000 x 1000

*Possibilidad de suministrar juntas a medida
(Cantidad mínima requerida)*

PARÁMETROS DEL PRODUCTO

Parámetros Físicos

Temperatura de Clasificación	1100 °C
Color	Gris
Densidad	0,95 g/cm ³
Conductividad Térmica a 400°C	0,14 W/m. K
Compresibilidad según ASTM 36 K (70 Kg/cm ²)	12 %
Recuperación de material	45 %
Pérdida a fuego a 800°C	11 %

Resistencia a la tracción

Fibras Longitudinales	45 Kg/cm ²
Fibras Transversales	35 Kg/cm ²

Contracción Lineal Permanente (%)

24h de calentamiento a 1000 °C < 1